

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- морозоустойчивый после затвердевания
- атмосферостойкий
- эластичный, заполняет неровности на поверхности блоков, увеличивая площадь приклеивания и прочность кладки
- паропроницаемый
- имеет низкую теплопроводность, исключает образование «мостиков холода»
- экономичный благодаря тонкому слою клеевого шва
- увеличенное время для приклеивания и корректировки

НАЗНАЧЕНИЕ



- для кладки стен из пенобетона, газобетона, газосиликата, силикатных блоков;
- позволяет укладывать блоки на слой 2 - 5 мм;
- для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	смесь цемента, заполнителей и добавок
Цвет	серый
Консистенция	порошок
Количество воды для затворения:	0,24 - 0,26 л воды на 1 кг смеси 6 - 6,5 л воды на 25 кг смеси (на один мешок)
Жизнеспособность готового раствора	120 минут
Открытое время	20 минут
Время корректировки:	ок. 15 мин
Способ нанесения	мастерком или шпателем, затем разравнивается зубчатым шпателем
Расход	шпатель ТВК С1 (4 мм) 8-10 кг/м ³ / 1,6 - 2 кг/м ² С2 (6 мм) 12-15 кг/м ³ / 2,0 - 2,5 кг/м ² С4 (8 мм) 17-20 кг/м ³ / 2,5 - 3,5 кг/м ² С5 (10 мм) 21-25 кг/м ³ / 3,5 - 4 кг/м ²
Условия хранения	в оригинальной упаковке, в условиях, не допускающих увлажнения; вскрытые мешки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	не менее 12 месяцев, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	да
Температура применения	+5° С +30° С
Влажность	не более 0,2 %

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

eurocol

Eurobond

755

Клей для кладки пенобетона и газосиликата

Подготовка к кладочным работам:

- Поверхность элемента кладки должна быть сухой, очищенной от грязи, масляных и жировых пятен.
- Основание первого ряда блоков необходимо предварительно выровнять раствором смеси.

Приготовление растворной смеси:

Содержимое мешка засыпать в емкость с чистой холодной водой (из расчета 0,24 - 0,26 л на 1 кг смеси или 6 - 6,5 л на 25 кг смеси), тщательно перемешать вручную или механическим способом до получения однородной, эластичной консистенции.

При повторном перемешивании готового раствора добавление воды не допускается!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Равномерно нанесите клей на поверхность блока мастерком или шпателем и распределите с помощью зубчатого шпателя слоем 4 – 10 мм, в зависимости от геометрии блоков.

При укладке беспазовых блоков клей наносится также и на вертикальные плоскости.

В течение 20 минут с момента нанесения раствора необходимо установить блок, прижать и скорректировать таким образом, чтобы толщина клеевого шва составляла 2 – 5 мм. Положение блока можно корректировать в течение 15 минут.

Во время проведения работ и в течение 3 суток после их окончания (период твердения клея) необходимо обеспечить защиту швов кладки от воздействия атмосферных осадков и отрицательных температур.

Производство работ при температуре ниже +5° С не допускается.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Бумажный мешок 25 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	755 Eurobond
Упаковка	25 кг нетто
Штрих-код	4607164120245

18.01.2016