ЛИТОКС®
ПРОДУКТ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА START MH

Штукатурная сухая смесь на основе гипсового вяжущего и полимерных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная сухая смесь на основе гипсового вяжущего и полимерных добавок. Предназначена для механизированного оштукатуривания стен из бетона, керамзитобетона, кирпича, газобетона, пенобетона и других подготовленных поверхностей. Для внутренних работ. Работы производятся при температуре от + 5°С до + 30°С во всех климатических зонах.

УДОБНА В РАБОТЕ | С АНТИГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ | ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ | ПЛАСТИЧНАЯ | ХОРОШАЯ ЦЕНА | ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Металлические элементы защитить от коррозии. После очистки поверхность обязательно обработать полимерными грунтовками в зависимости от типа основания.

Установка маячковых профилей

На поверхность основания через 30 см нанести лепками растворную смесь ”Start MH”, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей должен быть на 20 см меньше длины правила.

Установка защитных угловых профилей

Растворную смесь “Start MH” нанести лепками на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см. Профили установить на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Инструкции по эксплуатации». Засыпать сухую смесь в приемный бункер. Установить расход воды в соответствии с требуемой консистенцией растворной смеси.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Раствор нанести набрызгом в один слой толщиной 10 - 30 мм при помощи штукатурной машины, затем разровнять. Перерыв в набрызгивании не должен превышать 15 минут, либо смеситель, насос и шланги должны работать вхолостую. Если необходимо нанести второй слой штукатурки, то первый слой в мягком состоянии профилируется штукатурным гребнем в виде "ласточкиного хвоста" и после затвердевания наносится следующий слой. После начала схватывания поверхность затереть обильно увлажненной войлочной или губчатой теркой и загладить широким металлическим шпателем. Чтобы получить глянцевую поверхность, штукатурку необходимо в течение суток повторно смочить и загладить металлической тёркой (гладилкой).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,5 - 0,55
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг на 1 м.кв., около	10
Рекомендуемая толщина слоя, мм	10 - 30
Адгезия к бетону через 7 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 7 суток, МПа, не менее	2,0
Прочность при изгибе через 7 суток, МПа, не менее	1,0
Начало схватывания, минут, не ранее	120