

Штукатурная смесь

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокопрочная
- трещиностойкая
- эластичная
- для ручного и машинного нанесения
для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ



Применяется для:

- ремонт и заделка трещин и сколов;
- высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	цементное связующее добавки
Цвет	серый
Количество воды затворения:	0,18-0,22 л воды на 1 кг смеси 4,5-5,5 л воды на 25 кг смеси (мешок)
Жизнеспособность смеси	до 2 ч. (до 8 ч. при периодическом перемешивании) *
Рекомендуемая толщина слоя:	5-12 мм при кладочных работах, до 50 мм при штукатурных работах
Прочность при сжатии:	не менее 5 МПа
Инструмент	мастерок, кельма, шпатель
Расход	16-20 кг/см/м ² *
Условия хранения	в прохладном и сухом месте
Срок хранения	не менее 6 мес., в заводской упаковке в сухом, прохладном месте
Морозостойкость	да
Температура применения	+5°C +30°C
Относительная влажность воздуха	<=65%

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Перед проведением штукатурных работ:

Поверхность необходимо очистить от грязи, масляных и жирных пятен и отслоений, уменьшающих сцепление штукатурки.

MULTI-WALL

958

Штукатурная смесь

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета **4,5-5,5 л на 25 кг смеси** (0,18-0,22 л на 1 кг), в зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим способом.

Не допускается добавление воды при повторном перемешивании!

Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы зданий с помощью металлических защитных уголковых профилей. Монтаж профилей можно производить на Штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию не более 50 мм.

Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием всей поверхности верхнего слоя.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Мешок 25 кг нетто, на паллете 42 мешка.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Название	958 MULTI-WALL
Упаковка	Мешок 25 кг нетто
Штрих-код	4607164120191

7.06.2016