

# Kiilto Kestopren



Контактный клей на основе растворителя для резины, пластмассы, кожи, текстиля, дерева, строительных плит, ламината, керамики, стекла, металла и различных строительных профилей.

- легко наносится кистью
- хорошая теплостойкость
- влагостойкий

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для приклеивания следующих материалов: строительных профилей из ПВХ, напр. плинтусов, углов, краевых планок отделочных плит, накладок для ступеней, линолеума, плиток из пробки, различных уплотнений, ламинатного шпона, резины, кожи и различных строительных плит. Не применяется для склеивания сильно размягченного ПВХ и полиолефиновых пластмасс.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей наносится кистью или шпателем без зубьев на обе склеиваемые поверхности. В зависимости от условий, дать клею высохнуть в течение 10-45 мин. Когда клеевая пленка почти сухая, склеиваемые поверхности плотно прижимаются друг к другу. Клеевое соединение моментально готово и его прочность в течение суток еще увеличивается. Разбавление и очистка инструментов: Kiilto растворитель для контактного клея.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт содержит летучие, легковоспламеняющиеся растворители. Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+5 - 25°C
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	- 20 °C...+70 °C
РАСХОД	2 м <sup>2</sup> / л (на обе стороны)
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	0,85 кг/дм <sup>3</sup>
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	полихлоропреновый клей на основе растворителя
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ	60-90 мин
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	1 л, 5 л, 10 л, 20 л
ХРАНЕНИЕ	В закрытой оригинальной упаковке при температуре +20 °C в течение 12 месяцев. Взболтать перед применением.



об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте  
[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)