

Kiilto Opti Gyps



Универсальная штукатурная смесь на гипсовой основе

- Толщина слоя – от 4 до 50 мм
- Выравнивает перепады до 80 мм
- Ручное и машинное нанесение
- Для помещений с нормальной влажностью
- Высокопрочная
- Легкость нанесения
- Низкий расход
- Создает благоприятный микроклимат в помещении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выравнивания и ремонта оснований из бетона, кирпича, газобетона, цементной штукатурки, при внутренних работах в сухих помещениях с последующей отделкой (окраска, оклейка обоями и обработка другими декоративными материалами) Поверхность, выровненную раствором, рекомендуется обрабатывать финишными шпаклёвками, а затем оклеивать обоями, окрашивать и т.п. Нанесение ручным и механизированным способом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия для проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30 °С. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания

Выравниваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми. Необходимо удалить с поверхности старую краску и непрочные держащиеся частицы. Основание рекомендуется обработать грунтовками Kiilto Primer, Start Primer или Light Primer в соответствии с инструкциями к данным материалам. Слишком сухие поверхности рекомендуется смочить водой перед выравниванием.

Приготовление растворной смеси

Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество чистой воды

ТОЛЩИНА СЛОЯ	4-50 мм (локально до 80 мм)
РАСХОД	1,0 - 1,1 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,63 мм
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	≥ 2 МПа (с бетонным основанием в возрасте 28 суток T=20±2 о С, W=50±2%)
ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ	90 мин (при температуре +20±2 оС)
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	0,30 - 0,34 л на 1 кг смеси (9,0 - 10,2 л на мешок 30 кг)
ЦВЕТ СМЕСИ	серый
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С	≥ 0,4 МПа (с бетонным основанием в возрасте 28 суток T=20±2 о С, W=50±2%)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	гипс
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1-2 суток (при температуре +20±2 оС), зависит от слоя нанесения
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	30 кг
ХРАНЕНИЕ	6 мес.



комнатной температуры (+10...+20 С) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 3 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 90 мин (при температуре +20±2 С).

Нанесение

Раствор наносится вручную стальной кельмой или шпателем, затем разравнивается правилом. Рекомендуемый слой нанесения – 4-50 мм за один проход. Для получения гладкой поверхности для последующей окраски или оклейке обоями рекомендуется использование финишных шпаклевок, например Kiilto LH.

Мелкие неровности, возникшие в процессе нанесения можно зашпаклевать этой же смесью сразу же после схватывания, не дожидаясь высыхания поверхности.

Нанесение раствора можно производить также механически при помощи специальных устройств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка

Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 30 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги.

Хранение

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания глаза и длительного контакта с кожей. Свежая масса является щелочной. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!