

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

САЛЮТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь на цементной основе, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. Предназначена для облицовки стен и укладки пола керамической, кафельной и мозаичной плиткой по бетонным цементно-песчаным и другим подготовленным жестким основаниям. Для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях, в том числе в санитарных узлах. Рекомендована для детских и медицинских учреждений. Работы с применением клея производятся при температуре от +5°C до +30°C во всех климатических зонах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Основание необходимо выровнять. Перед проведением работ поверхность основания необходимо обработать грунтовкой в зависимости от типа основания. Работы с применением клея производить после полного высыхания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления клеевого раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водопроводной водой, из расчета 1 мешок смеси на 5,0 - 5,75 л воды, при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Полученный клеевой раствор выдержать 5 - 10 минут для созревания, затем перемешать повторно. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается. Полученную смесь необходимо использовать в течение 3-х часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клей равномерно нанести на основание гладким шпателем, а затем распределить зубчатым шпателем. Размер шпателя подобрать в зависимости от формата плитки. На клеевой слой раствора укладывается плитка и вдавливается. Укладывать плитку встык не рекомендуется. Затирку швов допускается производить через 24 часа. Швы под затирку необходимо зачистить в процессе укладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭКОНОМИЧНЫЙ
	УСТОЙЧИВЫЙ К СПОЛЗАНИЮ
	ВОДОСТОЙКИЙ
	МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,20 - 0,23
Рекомендуемая толщина слоя, мм	3 - 15
Ориентировочный расход клея при работе шпателем 6x6 мм, кг на 1 м. кв	3,1 - 3,6
Жизнеспособность, час, не менее	3
Время укладки плитки, минут, не менее	20
Время корректировки плитки, минут, не менее	20
Возможность хождения через, час, не ранее	24
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,75
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Заполнение швов, через, час	24

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Фасовка 25 кг / ГОСТ Р 56387-2015